



**Alexandria University  
Faculty of Dentistry  
Department of Conservative**

**EVALUATION OF A NEW SINTERING METHOD  
FOR ZIRCONIA CERAMIC BLOCKS USING  
MICROWAVE ASSIST TECHNOLOGY  
(IN VITRO STUDY)**

Thesis Submitted to Department of Conservative  
Faculty of Dentistry Alexandria University  
In partial fulfillment of the requirements for the degree of

**Master of Science**

**In**

**Fixed Prosthodontics**

**By**

**Yara Hassan Attia Hussein**  
B.D.S., 2006  
Alexandria University

2013

## الملخص العربي

تعتبر عملية التصليد الحراري خضوة هامة في تصنيع زركونيا الأسنان التي استحدثت مؤخراً كمادة أساس سيراميكية عالية القوة للإستخدام في تركيبات الأسنان الصناعية الثابتة. التصليد الحراري بواسطة موجات الميكروويف لزركونيا الأسنان طريقة بديلة و تتمتع بعديداً تميزها عن تقنيات التصليد الحراري التقليدية.

الهدف من هذه الدراسة كان لتقدير تأثير التصليد الحراري بواسطة تقنية الميكروويف المساعدة على قوالب الزركونيا المثبتة جزئياً بواسطة اليوتيريوم، مقارنة مع تقنيات التصليد الحراري التقليدية فيما يتعلق بـ: التركيب المجهري، والتركيب البلاوري، والتغيرات في الأبعاد بعد التصليد، وقوة الإنثناء ثنائية المحور.

تم تحضير أربعين قرصاً ذات قطر ١٧.٥ مم وبسمك ١.٥ مم) من قوالب (Cercon® smart) و من ثم تم تصنيف الأقراص عشوائياً إلى مجموعتين متساويتين كل منها عشرين قرصاً.

تم تصليد عشرين قرصاً حرارياً عند ١٢٥٠ درجة مئوية بواسطة فرن بتقنية الميكروويف المساعدة (MRF 16/22) وذلك برفع درجة حرارته إلى درجة الإزدواج للزركونيا (٨٠٠ درجة مئوية)، عندها تم تشغيل الميكروويف بقدرة ١٠٠٪. تم الإحتفاظ بدرجة حرارة الفرن عند ١٢٥٠ درجة مئوية لمدة ٦٠ دقيقة حيث بلغ زمن التصليد الحراري الكلى ٤ ساعات ونصف. أما الأقراص العشرين الأخرى فقد تم تصليدها حرارياً عند ٣٥٠ درجة مئوية بالطريقة التقليدية باستخدام فرن تقليدي للزركونيا (Cercon® Heat) وفق تعليمات المصنع، مع زمن تصليد حراري كلى بلغ ٦ ساعات.

و بعد ذلك تم تقسيم كل مجموعة إلى أربعة مجموعات فرعية، كل منها تتكون من خمس أقراص. المجموعة الفرعية الأولى لتقدير التركيب المجهري باستخدام الميكروскоп الإلكتروني الماسح، والمجموعة الفرعية الثانية لفحص التركيب البلاوري باستخدام طريقة حيود الأشعة السينية، والمجموعة الفرعية الثالثة كانت لتقدير الإنكماش الخطى و ذلك بقياس تغيرات الأبعاد بعد التصليد الحراري، والمجموعة الفرعية الرابعة تم تحميلاً حتى الكسر باستخدام آلة اختبار شاملة و ذلك لتحديد قوة الإنثناء ثنائية المحور لها، وأخيراً تم إجراء تحليل إحصائي.

لقد تبين أن التصليد الحراري بواسطة موجات الميكروويف المساعدة - مقارنة بالتصليد الحراري التقليدي- أظهر نقصاً في زمن التصليد الحراري الكلى بمقدار ٢٥٪، و درجة تصليد حراري أقل بـ ١٠٠ درجة مئوية، و حجم حبيبات أصغر نسبياً، و محتوى أحادى الميل صغير. أظهرت كلتا المجموعتين إنكماشاً تصليدياً متجانساً يقدر بحوالي ٢٠٪ في كل الأبعاد بما يماثل مواصفات المصنع. ولم يوجد فارق هام ملحوظ في قيم القوة ثنائية المحور بين المجموعتين.

من الدراسة الحالية يمكن استنتاج أن التصليد الحراري بواسطة الميكروويف يمكن أن يكون تقنية ناجحة لتصليد زركونيا الأسنان حرارياً و يمكنها إنتاج أجسام مصلدة حرارياً لها مواصفات مقاربة لذواتها التي تم تصليدها بالطريقة التقليدية.